

CONDIȚII CARE TREBUIE RESPECTATE LA PRODUCEREA,
TRANSPORTUL ȘI PUNEREA ÎN OPERĂ A MIXTURILOR ASFALTICE
ÎN PERIOADA CU TEMPERATURI SCĂZUTE

În conformitate cu prevederile reglementării tehnice *Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16–84* (BC 6/1985), producătorii de mixturi asfaltice și executanții au obligația de a lua măsuri privitoare la realizarea lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie.

Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „perioadă convențională de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depășească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5°C și nu există tendință de urcare.

Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros, menționate în *Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16–84*, sunt:

a) lucrări de pământ, b) fundații și construcții sub nivelul terenului, c) lucrări de beton, d) montarea prefabricatelor, e) lucrări de zidărie, f) învelitori și tinichigerie, g) construcții metalice, h) lucrări de finisaj, i) montare geamuri, j) izolații, k) protecția anticorozivă în construcții, l) lucrări de zidărie refractară, m) instalații interioare.

În vederea asigurării calității așternerii mixturilor asfaltice pe timp friguros, se impune respectarea următoarelor obligații în procesul tehnologic:

Așternerea mixturilor asfaltice se efectuează, în perioada martie–octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10°C, în condițiile unui timp uscat (atunci când nu cad precipitații).

În mod excepțional, în situații bine justificate, se pot realiza lucrări și în luna noiembrie, cu respectarea următoarelor condiții: temperatura aerului și a stratului-suport trebuie să fie de minimum 10°C, iar stratul-suport trebuie să fie uscat. Punerea în operă va fi stabilită de către proiectant, la propunerea constructorului, cu acordul scris al beneficiarului și cu respectarea condițiilor sus-menționate.

Condițiile în care se vor efectua intervenții de urgență la îmbrăcămințile bituminoase pe timp friguros:

a) cu mixturi asfaltice la cald:

Acest tip de lucrări au caracter de excepție și se efectuează pentru remedierea degradărilor pe suprafețe de maximum 8 mp, în scopul prevenirii extinderii degradării și a asigurării siguranței circulației.

Trebuie respectate următoarele condiții obligatorii: temperatura suportului să fie de peste 5°C; temperatura exterioară trebuie să depășească 5°C pe toată perioada de fabricație, așternere și compactare; se vor utiliza mijloace de transport speciale (bene cu pereți dubli, etanși și prelate speciale de acoperire), astfel încât pierderile de temperatură a mixturii să fie de max. 5°C; distanța maximă între stația de fabricație și locul de transport va fi de 5 km; se va asigura un grad de compactare de minimum 96%. Lucrările nu se pot executa pe timp de ploaie sau ceață.

b) cu mixturi asfaltice stocabile:

Așternerea mixturii stocabile se face la o temperatură a suportului mai mare de -5°C , manual sau mecanizat, într-unul sau mai multe straturi. Calitatea materialelor și a fabricației mixturilor asfaltice va respecta standardele de produs aferente.

Având în vedere prevederile art. 11, alin. 6, art. 13, alin. 4 și art. 14, alin. 2 din *Regulamentul UE nr. 305/2011, cu modificările ulterioare*, în calitate de producător, aveți obligația de a însoți livrările din această perioadă de instrucțiunile corespunzătoare.

În cazul în care temperaturile scăzute nu asigură condiții de lucru, veți avea în vedere măsura de oprire a activității stației, conform reglementărilor în vigoare.

Vă atragem atenția că nerespectarea cerințelor de calitate impuse de reglementările legale și tehnice în vigoare constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă de la 770 lei la 4.650 lei, precum și măsuri complementare de intrare în legalitate, conform prevederilor art. 33, alineatul III, litera „b” al *Legii 10/1995 privind calitatea în construcții*.